



# Katalizatori u čvrstom agregacijskom stanju – kristalne i amorfne krutine

Sara Marijan

KEMIJSKI SEMINAR I

Izrađeno prema radu:

K. Routry, W. Zhou, C. J. Kiely, and I. E. Wachs, *ACS Catal.* **1** (2011) 54–66.

Kemijski odsjek

Prirodoslovno-matematički fakultet


Sveučilište u Zagrebu

25. svibnja 2022.




# Što su katalizatori?

- tvari koje ubrzavaju kemijske reakcije pri čemu se sami kemijski ne mijenjaju




- uz dodatak katalizatora, kemijska reakcija se zbiva alternativnim putem koji je energetski povoljniji

# Nekatalizirana katalizirana reakcija



Slika prilagođena prema predavanjima iz kolegija *Kompleksni spojevi prijelaznih metala u katalizi*



# Podjela katalitičkih reakcija

## HOMOGENA KATALIZA


## HETEROGENA KATALIZA

Reaktanti i katalizator u **ISTOM** agregacijskom stanju

Reaktanti i katalizator u **RAZLIČITOM** agregacijskom stanju

# Heterogena kataliza

- katalitička reakcija se događa na aktivnim mjestima na površini čvrste tvari
- podjela heterogenih katalizatora



## SASTAV

## MJESTO REAKCIJE

jednokomponentni

višekomponentni



na površini malih aktivnih čestica

u šupljinama i kanalima poroznih krutina

# Jedinični kristal metala kao modelni sustav za proučavanje katalitičke reakcije



- različite kristalne plohe mogu posjedovati različitu katalitičku aktivnost





- strukturni defekti na površini predstavljaju katalitički aktivna mesta

# Amorfne krutine kao komponente heterogenih katalizatora

kristalno



uređenost  
dugog  
dosega



amorfno



uređenost  
kratkog  
dosega


- amorfne krutine često pokazuju bolje katalitičke performanse u usporedbi s kristalnim analogima
- nedostatak metoda za karakterizaciju amorfnih krutina otežava razumijevanje njihovih katalitičkih svojstava

# Mješoviti oksidi metala u ulozi heterogenih katalizatora

- molibdati, vanadati, spineli, perovskiti
- reakcije selektivne katalitičke oksidacije
  - pr. selektivna oksidacija metanola u formaldehid
- Routray i sur. odabrali su  $\text{FeVO}_4$  kao model dvokomponentnog *bulk* mješovitog oksida u ulozi heterogenog katalizatora za reakciju oksidacije metanola u formaldehid


# *Bulk FeVO<sub>4</sub>* kao katalizator za selektivnu oksidaciju metanola u formaldehid

- usporedba  $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ , V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, FeVO<sub>4</sub> i V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> na  $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$  nosaču
- Ramanovom spektroskopijom potvrđene su kristalne faze prisutne u priređenim katalizatorima
- prisutnost V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> u katalizatoru V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> na  $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$  nosaču dodatno potvrđena IR spektroskopijom





# *Bulk* FeVO<sub>4</sub> kao katalizator za selektivnu oksidaciju metanola u formaldehid

- pomoću transmisijske elektronske mikroskopije ultravisoke rezolucije na površini *bulk* FeVO<sub>4</sub> katalizatora potvrđen je amorfni sloj bogat kemijskim vrstama VO<sub>x</sub>
- Prisutnost takvog amorfног sloja bogatog vrstama VO<sub>x</sub> potvrђена je i kod katalizatora V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> na  $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nosačу energijski disperzivnom rendgenskom spektrometrijom



# Bulk FeVO<sub>4</sub> kao katalizator za selektivnu oksidaciju metanola u formaldehid


- *in situ* IR spektroskopijom četiriju uzoraka,  $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, FeVO<sub>4</sub> i V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> na  $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nosaču, na koje je prethodno kemisorbiran metanol, potvrđeno je da metanol ostvaruje vezu upravo s vanadijem izloženim na površini katalizatora
- dodatno potvrđeno da *bulk* FeVO<sub>4</sub> i V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> na  $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nosaču zaista posjeduju površinski amorfni sloj kojeg čine vanadijeve vrste VO<sub>x</sub>



# Bulk FeVO<sub>4</sub> kao katalizator za selektivnu oksidaciju metanola u formaldehid

katalizator	specifična površina (m <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> )	broj katalitičkih aktivnih mesta (μmol m <sup>-2</sup> )	selektivnost prema HCHO (%)	TOF (s <sup>-1</sup> )
α-Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	23	7,8	0	0,07
V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	4	0,7	87	0,08
FeVO <sub>4</sub>	8	3,1	83	0,16
V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> na α-Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> nosaču	23	3,8	78	0,10

- amorfni sloj bogat vanadijevim vrstama koji se nalazi na površini *bulk* FeVO<sub>4</sub> katalizatora ključan je za katalizu selektivne oksidacije MeOH u HCHO




# Metalo-organske mreže u ulozi heterogenih katalizatora

- velika specifična površina i poroznost
- mogućnost ugađanja kemijskih i fizikalnih svojstava ciljanim odabirom metalnih centara i organskih liganada koji ih premošćuju
- amorfni MOF-ovi privlače sve veću pažnju zbog poboljšanih svojstava u odnosu na kristalne analoge
- Užarević grupa jedna je od brojnih grupa znanstvenika u svijetu koje pomiču granice u području sinteze i primjene MOF-ova



# Bimetalni Cu–Zn MOF-74 kao katalizator za selektivnu redukciju CO<sub>2</sub> u metanol

katalizator	$E_a$ (kJ mol <sup>-1</sup> )	$r$ (200 °C) (μmol m <sup>-2</sup> )
a-ZnCu-MOF-74	78,6	$1,6 \times 10^{-3}$
c-ZnCu-MOF-74	69,2	$2,2 \times 10^{-4}$
c-Cu-MOF-74	69,1	$5,0 \times 10^{-5}$
Cu/ZnO/Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	62,8	$7,4 \times 10^{-3}$



- amorfni a-ZnCu-MOF-74 pokazuje bolja katalitička svojstva od kristalnog analoga
- selektivnost prema MeOH raste u nizu:  
c-Cu-MOF-74 < c-ZnCu-MOF-74 < a-ZnCu-MOF-74 < CuZnAl



## Zaključak

- katalizatori u čvrstom agregacijskom stanju imaju ključnu ulogu u velikom broju industrijskih procesa na globalnoj razini
- za razumijevanje fundamentalnih procesa na kojima počiva fenomen heterogene katalize potreban je razvoj sofisticiranih metoda
- amorfne krutine u ulozi heterogenih katalizatora privlače sve veću pažnju zbog poboljšanih katalitičkih svojstava

Od ❤ hvala!

